www.ravenol-oil.uz

# RAVENOL Synthetic Wind Turbines SWT 150

**Вязкость: 150**

*Полностью синтетическое*

**20 литров**

Артикул:
**1332408-020**

**20 литров, ecobox**

Артикул:
**1332408-B20**

**60 литров**

Артикул:
**1332408-060**

**208 литров**

Артикул:
**1332408-208**

**1 000 литров**

Артикул:
**1332408-700**

## Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Одобрено производителем | Eickhoff Gearboxes QSV19.0002, Flender AS 7300, Renk 36011-11, Renk Augsburg ZAN 36011, ZF TE-ML 27D, ZF ZN-WN-145 | |
| Соответствует требованиям | AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51517-1, DIN 51517-2, DIN 51517-3, ISO 12925-1 CKC, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKSMP | |
| Подходит для | SEW gear units: IGP, XP, P-X-Series, SEW gear units: R-, K7-, F-, IG X-Series, Sumitomo/Hansen HP1, Sumitomo/Hansen HP2, Sumitomo/Hansen HPP, Sumitomo/Hansen M4ACC, Sumitomo/Hansen M5CT, Sumitomo/Hansen P4, Sumitomo/Hansen Paramax® | |
| Плотность при 20°C | 838 g/cm³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Светлый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 21.3 mm²/s | DIN 51659-2 |
| Вязкость при 40°C | 154 mm²/s | DIN 51659-2 |
| Индекс вязкости VI | 164 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -54 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 232 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч | 1b | ASTM D130 |
| Рекомендации | AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, US Steel 224, ZF TE-ML 04H | |