

# RAVENOL LKW FETT BLAU

Минеральное



## 1 кг

Артикул:

**1340117-001**

Артикул:

1340117-001-03-000

Штрих-код:

4014835661714



## 5 кг

Артикул:

**1340117-005**

Артикул:

1340117-005-03-000

Штрих-код:

4014835661752



## 10 кг

Артикул:

**1340117-010**

Артикул:

1340117-010-03-000

Штрих-код:

4014835661776



## 15 кг

Артикул:

**1340117-015**



## 25 кг

Артикул:

**1340117-025**

Артикул:

1340117-025-03-000

Штрих-код:

4014835661721



## 180 кг

Артикул:

**1340117-180**



## 400 г

Артикул:

**1340117-400**

Артикул:

1340117-400-04-999

Штрих-код:

4014835768543

Характеристики

| Наименование                              | Значение                                                            | Аудит        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Одобрено производителем                   | MAN 283 Li-P2, MB-Approval 267.0                                    |              |
| Соответствует требованиям                 | DTFR 33B120 (MB 267.0), VW G 052 180                                |              |
| Соответствует спецификациям               | DIN 51502 KP2N-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCDIB2, Volvo 97720, Volvo STD |              |
| Цвет                                      | Синий                                                               | визуальный   |
| Загуститель                               | Литиевое мыло                                                       | DIN 51757    |
| NLGI-Class                                | 2                                                                   | DIN 51818    |
| Классификация продуктов                   | KP2N-30                                                             | DIN 51502    |
| Рабочая температура                       | -30 / +140 °C                                                       | DIN 51825    |
| Рабочая температура (кратковременно)      | 220 °C                                                              | DIN 51757    |
| Пенетрация, 60 циклов                     | 265-295                                                             | ISO 2137     |
| Тест защиты от коррозии, камера влажности | 0                                                                   | DIN 51802    |
| Температура каплепадения                  | 220 °C                                                              | DIN ISO 2176 |
| Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч     | 1                                                                   | DIN 51811    |
| Водонепроницаемость (3 часа/90°C)         | 1-90 °C                                                             | DIN 51807-1  |
| VKA Нагрузка сваривания                   | 2200 - 2400 N                                                       | DIN 51350-4  |
| Вязкость, кинематическая, при 40°C        | 220 mm²/s                                                           | DIN 51562-1  |
| Рекомендации                              | , DTFR 33B120 (MB 267.0), VW/Audi G 052 180 A1                      |              |

Аналоги OEM

Alpine

0101046, 0101045, 0101041, 0101042, 0101043, 0101044

Toyota

400776133

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|---------|---------|-----------|
|---------|---------|-----------|

|        |                    |                                |
|--------|--------------------|--------------------------------|
| 15 кг  | 1340117-015-03-000 |                                |
| 180 кг | 1340117-180-03-000 |                                |
| 400 г  | 1340117-400-04-000 | 4014835661745<br>2200000038098 |