

RAVENOL VEG 5W-40 mator moyi

Yopishqoqlik: 5W-40

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1131100-001

Mahsulot kodi:

1131100-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835848313



4 L

Mahsulot kodi:

1131100-004

Mahsulot kodi:

1131100-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835848344



5 L

Mahsulot kodi:

1131100-005

Mahsulot kodi:

1131100-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835848375



10 L

Mahsulot kodi:

1131100-010

Mahsulot kodi:

1131100-010-01-999

Shtrix-kod:

04014835848405



20 L

Mahsulot kodi:

1131100-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1131100-B20

Mahsulot kodi:

1131100-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835848429



60 L

Mahsulot kodi:

1131100-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1131100-D60



208 L

Mahsulot kodi:
1131100-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1131100-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1131100-700

RAVENOL VEG SAE 5W-40 - to'liq sintetik gaz dvigatellari uchun mo'ljallangan motor moyi. Maxsus tanlangan sintetik asosiy moy va qo'shimchalar paketi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, bu dvigatelning energiya tejash rejimini ta'minlaydi va aşınmaya qarshi maksimal himoya qiladi. Sintetik asosiy moydan tayyorlangan va PAO qo'shilgan, yuqori texnologiyali mahsulot hisoblanadi.

Qo'llanilishi RAVENOL VEG SAE 5W-40 ta'minlaydi

- Doimiy yuqori viskozlik indeksi
- Yo'qilg'i tejash
- Ajoyib yuvish va disperslash xususiyatlari
- Qorishma hosil bo'lishining oldini olish
- Oksidlanishga qarshilik tufayli moyning xizmat muddatining uzayishi
- Sovuq boshlanishda ajoyib xususiyatlar
- Yaxshi viskozlik-temperatura xususiyatlari
- Past bug'lanish qobiliyati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Zichlik 20°C da	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	13.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	79.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	174	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.9 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	4400 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	13.500 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	8.1 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	238 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1 %wt.	DIN 51575

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
5 L	1131100-005-01-999	