

# **RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 80W-90 GL-5**

**Yopishqoqlik: 80W-90****Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:  
**1223303-001**

**4 L**

Mahsulot kodi:  
**1223303-004**

**10 L**

Mahsulot kodi:  
**1223303-010**  
Mahsulot kodi:  
1223303-010-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835881570

**20 L**

Mahsulot kodi:  
**1223303-020**  
Mahsulot kodi:  
1223303-020-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835881594

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:  
**1223303-B20**

**60 L**

Mahsulot kodi:  
**1223303-060**

**208 L**

Mahsulot kodi:  
**1223303-208**

**1 000 L**

Mahsulot kodi:  
**1223303-700**

**RAVENOL Sperrdiff moyi. Hyp. Getr.öl LS SAE 80W-90 GL-5 yaxshi yopishqoqlikni ta'minlaydi, yuqori bosimga chidamli moylash plyonkasini hosil qiladi va istalmagan sirpanishning oldini oluvchi ajoyib sirpanishga qarshi xususiyatlarga (Limited Slip, LS) ega. Katta siljishli giperboloid tishli juftliklar og'ir ish sharoitlarida eskirishdan samarali himoyalangan.**

## **Qo'llash bo'yicha tavsiyalar**

**RAVENOL Sperrdiff moyi. Hyp. Getr.öl LS SAE 80W-90 GL-5 differensialga yuqori talablar qo'yiladigan blokirovkali differensiallarda foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan.**

## **Xususiyatlari**

- Juda yuqori yuk ko'tarish qobiliyati
- Eskirishga qarshi qo'shimchalar hisobiga ajoyib eskirishdan himoya
- Ajoyib qarishga chidamlilik
- Yuqori termik yuklamalarda ham yuqori oksidlanishga chidamlilik
- Ko'pik va havodan yaxshi ajraladi va yuqori tezliklarda o'z xususiyatlarini saqlaydi
- Rangli metallar va zichlagichlarga neytral munosabatda
- Yopishqoqlikning haroratga ajoyib bog'liqligi

## Xususiyatlari

| Ism                                            | Ma'nosi                                                      | Audit           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                            | GL-5                                                         |                 |
| Talablarga mos keladi                          | ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E                     |                 |
| Spetsifikatsiyalarga mos keladi                | MIL-L-2105 D                                                 |                 |
| Zichlik 20°C da                                | 889 g/cm <sup>3</sup>                                        | EN ISO 12185    |
| Rang                                           | Sariq-jigarrang                                              | ingl            |
| Viskozite 100°C da                             | 17.6 mm <sup>2</sup> /s                                      | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da                              | 177.3 mm <sup>2</sup> /s                                     | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI                           | 108                                                          | DIN ISO 2909    |
| Brookfield usuli bo'yicha viskozite 26°C da    | 114.400 mPa*s                                                | ASTM D2983      |
| Qotish harorati                                | -33 °C                                                       | DIN ISO 3016    |
| Yong'in chiqish harorati                       | 214 °C                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat | 1b                                                           | ASTM D130       |
| Tavsiyalar                                     | Ford Spezifikation, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E |                 |