

# Markazlashtirilgan tizimlar uchun suyuq surtma RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA



**1 kg**

Mahsulot kodi:  
**1340107-001**



**5 kg**

Mahsulot kodi:  
**1340107-005**  
Mahsulot kodi:  
1340107-005-03-000  
Shtrix-kod:  
4014835201156



**10 kg**

Mahsulot kodi:  
**1340107-010**  
Mahsulot kodi:  
1340107-010-03-000  
Shtrix-kod:  
4014835201118



**15 kg**

Mahsulot kodi:  
**1340107-015**



**25 kg**

Mahsulot kodi:  
**1340107-025**  
Mahsulot kodi:  
1340107-025-03-000  
Shtrix-kod:  
4014835201125



**180 kg**

Mahsulot kodi:  
**1340107-180**  
Mahsulot kodi:  
1340107-180-03-000  
Shtrix-kod:  
4014835201170

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA – Germaniyada ishlab chiqarilgan, sintetik bazaviy moy asosida tayyorlangan, zagustitel sifatida litiy sovuni va ishqalanishga qarshi qo‘shimchalar qo‘llanilgan universal surkov moyidir. Markazlashgan moylash tizimi uchun mo‘ljallangan.

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA Willy Vogel, Mercedes-Benz va MAN markazlashgan moylash tizimlarini moylash uchun qo‘llaniladi.

**KFZ-Fliessfett ZSA** qo‘llanilishi quyidagilarni ta‘minlaydi:

- A‘lo darajadagi termobarqarorlik
- Metall sirtlarga juda yaxshi yopishuvchanlik
- Past haroratlarda ham yuqori samaradorlik

- A'lo darajadagi yeyilishga va korroziyaga qarshi himoya, shuningdek, yuqori oksidlanishga chidamlilik
- Silliqlik surilishga yaxshi chidamlilik
- Har xil haroratli sharoitlarda foydalanilganda, kesimi kichik bo'lgan joylarga ko'proq surkov moyi qo'shilishi talab qilinishi mumkin

## Xususiyatlari

| Ism                                        | Ma'nosi                                              | Audit        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan  | MAN 283 Li-P 00, MAN 283 Li-P 000, MB-Approval 264.0 |              |
| Talablarga mos keladi                      | DTFR 33B100 (MB 264.0)                               |              |
| Spetsifikatsiyalarga mos keladi            | DIN 51502 GP00K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEB00        |              |
| Rang                                       | Yashil                                               | ingl         |
| Qovushqoqlashtiruvchi modda                | Litiyev sovun asosida                                | DIN 51757    |
| NLGI-Class                                 | 00                                                   | DIN 51818    |
| Mahsulotlar tasnifi                        | GP00K-30                                             | DIN 51502    |
| Ish harorati                               | -30 / +120 °C                                        | DIN 51825    |
| Ish harorati (qisqa muddatli)              | 120 °C                                               | DIN 51757    |
| Penetratsiya, 60 aylanish                  | 400-430                                              | ISO 2137     |
| Korroziyadan himoya testi, namlik kamerasi | 1                                                    | DIN 51802    |
| Tomchilash harorati                        | 185 °C                                               | DIN ISO 2176 |
| Misga korroziya testi, 120°C/24 soat       | 1                                                    | DIN 51811    |
| Suv o'tkazmaslik (3 soat/90°C)             | 1-90 °C                                              | DIN 51807-1  |
| VKA payvandlash yuklamasi                  | 2000 N                                               | DIN 51350-4  |
| Kinematik viskozite 40°C da                | 40 mm²/s                                             | DIN 51562-1  |
| Tavsiyalar                                 | DTFR 33B100 (MB 264.0)                               |              |

## OEM analoglari

### Alpine

0101089, 0101085, 0101083, 0101084, 0101086

### FEBI

03514, 3514

## To'xtatilgan qadoqlash

| Qadoqlash | Mahsulot kodi      | Shtrix-kod |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 kg      | 1340107-001-03-000 |            |
| 15 kg     | 1340107-015-03-000 |            |