

Suyuq surtma RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG2 mit MoS 2

To'liq sintetik



100 g

Mahsulot kodi:

1340125-100

Mahsulot kodi:

1340125-100-04-999

Shtrix-kod:

4014835756793



180 kg

Mahsulot kodi:

1340125-180



400 g

Mahsulot kodi:

1340125-400

Mahsulot kodi:

1340125-400-04-999

Shtrix-kod:

4014835756748



1 kg

Mahsulot kodi:

1340125-001



25 kg

Mahsulot kodi:

1340125-025

Mahsulot kodi:

1340125-025-03-999

Shtrix-kod:

4014835756786

RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 — bu to'liq sintetik, maxsus ishlab chiqilgan surkovchi moy bo'lib, sintetik komponentlar (esterlar), polialfaolefinlar, mineral moy va MoS2 — molibden disulfidi asosida tayyorlangan. Qotiruvchi modda sifatida litiyli sovun ishlatilgan. A'lo darajadagi silliq siljishga chidamlilik (mexanik barqarorlik), korroziya va zangga qarshi himoyani ta'minlaydi. Maxsus qo'shimchalar kompleksi va MoS2 doimiy foydalanishda aşinani kamaytirishga va moylanayotgan mexanizmlarning xizmat muddatini uzaytirishga yordam beradi.

Ekstremal yuqori yuklamalar va juda past haroratlarda aylanuvchi va sirpanma podshipniklarni moylash uchun mo'ljallangan.

RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 ning doimiy ish rejimidagi maksimal ish harorati +120°C ni tashkil etadi. Qisqa muddatli holatda harorat +160°C dan oshmasligi tavsiya etiladi.

Yuqori haroratda ishlatilganda mahsulotning xizmat muddati qisqaradi. Surkovchi moyni muntazam ravishda to'ldirib turish uning xossalarini saqlab qoladi va ekspluatatsion xarajatlarni kamaytiradi.

Ekspluatatsiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, **RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2** tarkibidagi molibden juda mayda dispersli bo'lib, ushbu surkovchi moy SHRUs ignali podshipniklarida ham mukammal ishlaydi.

Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Silliq siljishga nisbatan barqarorlik
- Oksidlanishga chidamlilik
- Suv bilan yuvilishga nisbatan barqarorlik
- Aşinaga qarshi yaxshi himoya
- Ekstremal haroratlarda yuqori yuklamalarga chidamlilik
- Yuqori bosim ostida ishlash qobiliyatining juda yuqori darajasi
- Yaxshi yopishuvchanlik xususiyati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 KPFE2K-60, ISO 6743-9: ISO-L-XECEB2	
Rang	Qora	ingl
Qovushqoqlashtiruvchi modda	Litiyev sovun asosida	DIN 51757
Qo'shimchalar	molibden disulfidi	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Mahsulotlar tasnifi	KPFE2K-60	DIN 51502
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	140 mPa*s	DIN 51562-1
Ish harorati	-60 / +120 °C	DIN 51825
Ish harorati (qisqa muddatli)	160 °C	DIN 51757
Penetratsiya, 60 aylanish	265-295	ISO 2137
Korroziyadan himoya testi, namlik kamerasi	0	DIN 51802
Tomchilash harorati	180 °C	DIN ISO 2176
Misga korroziya testi, 120°C/24 soat	1	DIN 51811
Suv o'tkazmaslik (3 soat/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA payvandlash yuklamasi (to'rtsharli ishqalanish mashinasi)	3200 N	DIN 51350-4
VKA yeyilishga chidamlilik (to'rtsharli ishqalanish mashinasi)	0.56 mm	DIN 51350-5
Kinematik viskozite 40°C da	20 mm²/s	DIN 51562-1

OEM analoglari

Yamalube

ACCSMBGRSE14, ACCSMBPF14CS, ACCSYNPFGR, ACCSYNPFGR00